

## PROTECT-A 060 U.V. ULTRA ESNEK

### Bitüm Polimer Esaslı Kauçuk Katkılı U.V. Dayanımlı %1000 Elastik Su Yalıtım Membranı

#### ÜRÜN TANIMI:

**PROTECT-A 060 U.V. Ultra Esnek;** Bitüm Polimer Esaslı Kauçuk Katkılı U.V. Dayanımlı Tek Bileşenli %1000 Elastik Su Yalıtım Malzemesidir..

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- % 1000 Elastiktir.
- Sürülerek uygulandığı yüzeylerde kurduktan sonra su geçirimsiz bir kaplama oluşturur.
- Geniş bir sıcaklık aralığında (-20°C ile +200°C arasında) özelliğini kaybetmez.
- UV dayanımlıdır.



#### KULLANIM ALANLARI:

- Bütün yatay ve düşey yüzeylerde,
- Temel, mahzen, bodrum gibi kapalı yerlerde,
- Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerde,
- Sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır.
- Donatıyla birlikte kullanılır.
- Teras, düz çatı ve çatı deresi gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanıma uygundur.
- Toprak altı kullanıma uygundur.
- Mikroorganizma ve agresif yeraltı sularından etkilenmez.
- Kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle yapışır, zamanla ayrılma veya kabarma yapmaz.
- Perde duvarların yalıtımında tek başına kullanımı mümkündür.
- Bitümlü membran, shingle gibi örtülerin ek yerlerinde ve tamiratlarında kullanıma uygundur.

#### UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam gevşek parçalar, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Gerekli

## PROTECT-A 060 U.V. ULTRA ESNEK

### Bitüm Polimer Esaslı Kauçuk Katkılı U.V. Dayanımlı %1000 Elastik Su Yalıtım Membranı

durumlarda yüzey uygun PROTECT tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal yüzeyindeki beyaz paslar basınçlı su ile yıkanmalıdır.

Yalıtım yapılacak yüzeylere astar uygulanmadan önce yüzey düzgünlüğü, yüzey kuruluğu ve temizliği ve yeterli bir eğim şapının olduğu kontrol edilmelidir. **Protect – A 033 Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Astar** ile tüm yüzeyler astarlanmalıdır.

**060 U.V ULTRA ESNEK**, fırça, mala veya havasız spray makinaları ile uygulanabilir. Uygulama öncesi ve uygulama sırasında **060 U.V ULTRA ESNEK** karıştırılmalıdır. En iyi sonuç için, iki kat arası 4-6 saat olacak şekilde iki kat olarak uygulanmalıdır. İlk kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. Spray uygulamasının hemen ardından rulo ile yüzey düzeltme uygulaması yapıldığında uygun adhezyon(yapışma) sağlanacağından bu uygulama tavsiye edilir.

Toprak seviyesinin altındaki uygulamalarda, kalıbı alınmış taze betonarme yüzeylere hemen uygulanabilir. İlk kat kurumadan 1 numara silis ile kumlanır. Yüzey kuruduktan sonra serbest kumlar süpürülerek ikinci kat uygulamasına geçilir.

**060 U.V ULTRA ESNEK** koruyucu bir katman ile kaplanmak istenirse; Yüzey kurumadan 1 numara silis kumu serpilir. Yüzey kuruyunca serbest kumlar süpürülerek temizlenerek şap-sıva vs. kaplamalar yapılır. Kaplama tam kuruduktan ve levhalar ile korunduktan sonra temel çukuru dolgusu yapılmalıdır

#### **UYGULAMA KOŞULLARI:**

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır. Malzemenin uygulandıktan sonra yüzey 24 saat süre ile yağmur gibi dış etkenlerden korunmalıdır.

#### **TÜKETİM MİKTARI:**

Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta yaklaşık 1 kg/m<sup>2</sup>

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

#### **AMBALAJ:**

5 kg-18 Kg Plastik Kova.

#### **DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:**

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

# Protect

PROTEK ISI VE SU YALITIM KİMYASALLARI A.Ş.

## PROTECT-A 060 U.V. ULTRA ESNEK

Bitüm Polimer Esaslı Kauçuk Katkılı U.V. Dayanımlı %1000 Elastik Su Yalıtım Membranı

### GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucuediven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Gözteması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.