

PROTECT-A LATEKS 021 HARÇ İÇİN SU GEÇİRİMSİZLİK VE YAPIŞTIRMA KATKISI

ÜRÜN TANIMI:

Her türlü çimento harcında sıva, şap vb. seramik yapıştırıcılarında su geçirimsizlik, elastikiyet ve aderans artırmak amacıyla kullanılan harç katkısidir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- İyi yapışma ve elastikiyet artışı sağlar.
- Rötreyi azaltır.
- Şaplarda tozumaya engel olur.
- Betonun kimyasal ve aşınma dayanımını artırır.
- Korozif değildir.
- Standart tüm çimento tipleri ile uyumludur.



KULLANIM ALANLARI:

- İnce tabaka tamir harçları,
- Eski ve yeni sıva-beton arasında aderans artırıcı olarak,
- Sıva,
- Döşeme şapları,
- Beton tamir harçları(kaba ve ince sıvalarda),
- Seramik yapıştırma harçları,
- Aşınma dayanımlı kaplamalar.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, dondan arındırılmış, çimento şerbeti, göllenmiş su, yağ, gres, parafin, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer kirleticiler uzaklaştırılmış ve temiz olmalıdır. Yüzey, yüksek basınçlı su veya aşındırıcı ekipmanlar gibi uygun mekanik hazırlama teknikleri ile hazırlanmalıdır. Tüm toz, gevşek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama öncesinde tercihen fırça ve/veya vakum ile tamamen uzaklaştırılmalıdır. Emici yüzeyler uygulamadan önce iyice ıslatılmalıdır.

PROTECT-A LATEKS 021 HARÇ İÇİN SU GEÇİRİMSİZLİK VE YAPIŞTIRMA KATKISI

1) Aderans artırıcı olarak: 1 ölçü taze çimento ve 2 ölçü kum karıştırılır. Bu karışıma **PROTEK-LATEKS 021** ilave edilir ve sürülebilir kıvama gelene kadar karıştırılır. Islak yüzeye sert kıllı fırça ile uygulanır. Bu tabaka henüz kurumadan, üzerine yeni harç tatbik edilmelidir. Lateks kesinlikle saf haliyle yüzeye sürülmemelidir.

2) Harç Katkısı Olarak: Temiz karışım suyu ile sulandırılarak kullanılacak çimento miktarının %10 ila 20'si kadar **PROTEK-LATEKS 021** harca katılmalı ve bu karışım ile harç hazırlanmalıdır.

UYGULAMA KOSULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM MİKTARI:

Aderans artırıcı olarak: 250 gram/m²,

Harç ve beton katkısı olarak: çimentonun %10 ila 20'si kadar kullanılır.

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ:

5-30-200 kg bidon ve varil.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.