

## PROTECT-A TH 100 SLV

### Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı

#### ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, sentetik polimer katkı, yapışma gücü arttırılmış kendiliğinden yayılan (Self Levelling) zemin tesviye harcıdır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Kendiliğinden yayılma ve çabuk priz alma özelliğine sahiptir.
- Yaklaşık 15 saat sonra döşemeye hazır hale gelir.
- Uygulaması kolaydır.
- Yüzeyi zımparalanabilir.



#### KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Fayans, seramik, granit seramik, halı vb. zeminlerin altına, tesviye şapı olarak kullanılır.
- Mağaza Showroom ve endüstriyel zeminlerde kullanılır

#### UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, dondan arındırılmış, çimento şerbeti, göllenmiş su, yağ, gres, parafin, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer kirleticiler uzaklaştırılmış ve temiz olmalıdır. Yüzey, yüksek basınçlı su veya aşındırıcı ekipmanlar gibi uygun mekanik hazırlama teknikleri ile hazırlanmalıdır. Tüm toz, gevşek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama öncesinde tercihen fırça ve/veya vakum ile tamamen uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler terazisinde olmalıdır.

Uygulama öncesi daha iyi aderans ve daha az yüzey hatası için emici yüzeylerde LATEKS 021. Astar sürülmüş zemine, hazırlanan malzeme yayılarak dökülür. Yüzeydeki hava kabarcıklarını yok etmek için kirpi rulo kullanılabilir.

25 kg'lık bir torba ortam sıcaklığına bağlı olarak 6-6,50 litre temiz su bulunan kaba yavaş yavaş dökülerek, düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Sertleşmekte olan harca su ilave edilmemelidir.

Yüksek sıcaklıklarda priz alma süresinin kısılacacağı dikkate alınmalıdır. Tamamen karışmış malzeme, ortam sıcaklığına bağlı olarak 30 dakikada yayılıp düzeltilerek kullanılması gerekir. Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.

## PROTECT-A TH 100 SLV

### Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı

#### UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

#### TÜKETİM MİKTARI:

1 mm için ~ 1,8 kg/m<sup>2</sup>

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

#### AMBALAJ:

25 kg'lık kraft torba

#### DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

#### GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.