

## PROTECT-A PU MASTİK

Poliüretan Bazlı, Tek Komponentli, Orta Sertlikte Genel Amaçlı İnşaat ve Otomotiv Mastiği.

### ÜRÜN TANIMI:

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, yüksek modüllü (HM) hızlı sertleşen mastik ve yapıştırıcıdır. Yüksek kalitesi ile sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için geliştirilmiştir.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Tek bileşenlidir, kolay uygulanır,
- Hızlı kurur,
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır,
- Üzeri boyanabilir,
- Akma yapmaz,
- Kalıcı elastik kabiliyetine sahiptir,
- Kimyasal dayanımı yüksektir,
- Kürlendikten sonra hava şartlarından etkilenmez,
- Yüksek yapışma özelliğine sayesinde birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.



### KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekanlarda,
- Yapı sektöründe tüm sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında,
- Beton, metal, ahşap, PVC, betopan gibi yapı elemanlarının genel montaj ve sızdırmazlığında,
- Çatı ve cephe sandviç panel montaj ve sızdırmazlığında,
- Otomotiv karoser, konteyner, kamyonet gibi imalat uygulamalarında,
- Çatı ve teras, havalandırma kanalları ve yağmur olukları uygulamalarında kullanılır.

## PROTECT-A PU MASTİK

Poliüretan Bazlı, Tek Komponentli, Orta Sertlikte Genel Amaçlı İnşaat ve Otomotiv Mastiği.

### UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam gevşek parçalar, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Nemli yüzeylere uygulama yapılmaz.

Mastiğin etrafa bulaşmasını engellemek için derzlerin üst kısımlarına, ortasına gelmeyecek şekilde maskeleme bandı yapıştırılır Mastiği derze basmak için kartuş/sosis tabancası/ ağızdan dolma tabanca kullanılır. PU MASTİK, sosis tabancasının içerisine yerleştirildikten sonra, ambalajın ucu açılır. Uygulama yapılacak derz açıklığına göre ucu ayarlanır. Sosis tabancası tetiğine basılarak PU MASTİK uygulanır. Yüzeyin düzgün olması için uygulamadan 3-5 dakika sonra, eldivenli işaret parmağı, arap sabununa/bulaşık deterjanına batırılır ve üzerinden geçilir yüzeyin düzgün çıkması sağlanır. Bu işlem tamamlandıktan sonra maskeleme bandı sökülüp atılır.

### TEKNİK ÖZELLİK:

Görünüş	Poliüretan esaslı macun
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Servis Sıcaklığı	-30°C ile +90°C
Yoğunluk	1± 25 g/cm <sup>3</sup>
Yüzey Kuruma Hızı	~ 30 dakika
Kuruma Hızı	3-4 mm / 24 saat
Shore A Sertliği	40 ± 5
Kopmada Uzama	> %480
Elastik Geri Dönüşüm	> %80
Elastik Modulus %100	0,40 N/mm <sup>2</sup>
Akma	<3mm
Su Dayanımı	D4

### AMBALAJ

600 ml sosis x 20'li koli

## PROTECT-A PU MASTİK

Poliüretan Bazlı, Tek Komponentli, Orta Sertlikte Genel Amaçlı İnşaat ve Otomotiv Mastiği.

### UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

### DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+5°C / +25°C sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

### GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.