

PROTECT-A RMP 500

Zemin Boyası

ÜRÜN TANIMI:

Modifiye alkid reçine esaslı, tek bileşenli, solventli, soğuk uygulanan, dış ve iç mekan zeminlerde kullanıma uygun zemin boyasıdır. İşaretleme ve yol çizgi boyası olarak da yatay ve dikey uygulamalarda kullanılabilir. Beton, asfalt, taş yüzeyler, epoksi/poliüretan zemin kaplamaları üzerine uygulanır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Uygulaması çok kolaydır,
- Kendinden astarlıdır. Ayrıca bir astar uygulamasına gerek yoktur.
- Dış koşullara dayanımlıdır.
- Yağ, benzin, mazot sıçrantılarına dayanıklıdır.
- Aşınma dayanımı yüksektir.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton zeminde,
- Depo, üretim alanları, mağazalar, otoparklarda direkt betona,
- Havalanı apronlarında,
- Spor salonlarında,
- Zemin, yol çizgi ve işaretleme boyası olarak kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam gevşek parçalar, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Parlak yüzeyler uygulama öncesi pürüzlendirilmelidir.

PROTECT-A RMP 500

Zemin Boyası

PROTECT-A RMP 500 Uygulamaya hazırdır. İnceltme gerekmez, uygulama öncesi homojen bir karışım elde edinceye kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

Soğuk havalarda veya uygulama koşullarına bağlı olarak selülozik veya endüstriyel inceltici ile %5-10 oranında inceltilen ürün, tüysüz rulo ile bir kat astar katı olarak tatbik edilerek kuruması beklenir. Astar katın kuruması sonrası ilk kat, gerektiğinde ikinci kat uygulanır. İşaretleme boyamalarında şablon veya maskeleme bantlarının ürün kurumaya başladıktan sonra (çiklet kıvamında iken) çıkartılması iyi bir görünüm elde etmek için önemlidir.

TEKNİK ÖZELLİK:

Görünüm	30-40 gloss/60 derece açt
Renk	Tüm renkler
Yoğunluk	1,30 ± 0,05 kg/lit (A / 20 0C de)
Uygulama Kalınlığı	60 – 120 mikron kuru film
Dokunma Kuruma(+20°C)	30 dk
Hafif Trafiğe açılma	1 saat
Tam Kuruma	3 saat
İnceltme	Selülozik Tiner

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM MİKTARI:

Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak
0,300 – 0,400 g/m² (emiciliğe bağlı olarak)

AMBALAJ

20 KG Teneke ambalaj.

PROTECT-A RMP 500

Zemin Boyası

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.